

Ing. Dr. Richard A. Bareš, DrSc.

Moderní způsoby ochrany silničních mostů

1. Úvod

Silniční mosty jsou jednou z důležitých a relativně nejdražších součástí silničních tahů. Kvalita a trvanlivost asfaltových vozovek na mostech je úzce spjata s úpravou podkladních konstrukcí, zejména mostovky. Více než kde jinde zde platí, že jen komplexní návrh, komplexní řešení, zahrnující vlastní vozovku, ochrannou vrstvu izolačních úprav, izolační vodotěsné vrstvy a vrstvy spojovací a přechodové, mohou zajistit očekávaný výsledek jak z hlediska vozovky, tak ochrany mostní konstrukce, které by bez generální opravy měly bezpečně vydržet nejméně 15 - 20 let. Vysoká životnost a nízké udržovací náklady jsou požadovány nejen daňovými poplatníky z jejichž kapes náklady na výstavbu a údržbu silnic jdou, ale i uživateli silnic, vyžadujících omezování plynulé dopravy na minimum.

Podívejme se v této souvislosti na zkušenosti našich sousedů v Německu, tedy v zemi s jednou z nejrozsáhlejších a také nejkvalitnějších silničních sítí až k současnému platnému předpisu ZTV - BEL - B a snažme se vyvarovat tam dříve zaplacených chyb.

2. Vývoj ochrany mostů v Německu

V šedesátých a sedmdesátých letech byly v Německu aplikovány dva druhy ochrany (podle Merkblatt für bituminöse Brückenbeläge auf Beton, 1976, Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, FGSV):

- ochrana mastixovým asfaltem s vrstvou umožňující expanzi vodních par,
- ochrana kovovými pásy s vrstvou umožňující expanzi vodních par.

V obou případech nebyla ochrana plně spojena s podkladem. Takzvaná expanzní vrstva byla tvořena mezilehlým rouinem a měla umožnit odvod vodních par a vlhkosti, která případně vnikla do betonu.

Výsledkem této dnes 30 let staré technologie ochrany byl vznik rozsáhlých poruch způsobených penetrací vlhkosti pod silniční plášť a tím značnou chloridovou korozí mostní konstrukce. Tyto otresné výsledky byly zjištěny podrobným průzkumem německého Ministerstva dopravy na 100 mostech (Schäden an Brücken und anderen Ingenieurbauwerken, 1982, BMV, Abteilung Straßenbau) z něhož byly učiněny tyto závěry:

- konstrukce s jakoukoli vrstvou umožňující expanzi vodních par jsou nebezpečné. I malý průnik vlhkosti může vést k penetraci vlhkosti do celého povrchu s následnými poruchami,

- žádné poruchy nebyly zjištěny u ochran připojených na celém povrchu, předem ochráněných epoxidovou pryskyřicí.

Výsledkem bylo doporučení:

- ochrana musí být připojena k podkladu v celém rozsahu, aby se zabránilo porušení konstrukčního betonu při lokálním porušení ochrany,
- k zlepšení připojení ochrany v celém rozsahu a současně k ochraně betonu má být vždy provedena úprava (nátěr) betonového povrchu epoxidovou pryskyřicí.

3. Moderní způsoby ochrany a nové předpisy

Ochrana je vystavena těmto druhům namáhání:

- od tlaků kol (tlakové a smykové),
- vibrací (dopravou),
- sezónními změnami teploty a změnami teploty v průběhu dne a noci,
- od pokládání silničního povrchu (mechanické a teplotní),
- tlakem vody až do 10 cm vodního sloupce,
- od dynamického pohybu trhlin v betonu a to i při velmi nízkých teplotách.

S ohledem na výsledky průzkumu stávajících mostů a také na výše uvedené namáhání vydalo německé Ministerstvo dopravy nový předpis ZTV - BEL - B 87, s částí 1, 2 a 3:

část 1 - ochrana s asfaltovými navařovanými pásy

část 2 - ochrana se dvěma vrstvami asfaltových pásů

část 3 - ochrana tekutou membránou

Tento předpis nemá sice charakter normy, ale vytyčuje kvalitativní požadavky, jak pro výrobky, tak pro postupy. Platí pro všechny silniční konstrukce v jurisdikci Ministerstva dopravy a nepřipouští jiné způsoby ochrany než tři shora uvedené, aniž by současně některou úpravu upřednostňoval. Nicméně v různých zemích Německa je preferován některý z předepsaných způsobů ochrany. Např. Jižní Německo dvouvrstvá bitumenová ochrana, Severní Německo jednovrstvá bitumenová ochrana, Berlín, Hessensko a Sársko, polyuretanová membrána. Charakteristiky jednotlivých typů ochran obsahuje tab. 1.

3.1 Polyuretanová tekutá membrána

Hlavní výhodou polyuretanové (PU) stříkané membrány s tloušťkou min. 2 mm je, že mohou být stejnoměrně pokryty i nerovné, zakřivené a svislé povrchy. Protože s vhodným základním nátěrem dokonale přilne k témtě všem podkladům, může být aplikována i na všechny instalace jako konstrukce dilatací, závěrů, odvodnění, balustrády atd. V porovnání s bitumenovými pásy má PU membrána vyšší ohebnost a elasticitu si plně zachovává i při velmi nízkých teplotách (-20°C). Použité polyuretany tvrdnou velmi rychle (10 - 15 sec) a proto mohou být již po několika minutách otevřeny pro pěší provoz, po krátké době i pro provoz auty bez nebezpečí poruchy ochrany. PUR membrána jako CONCRETIN BA může být

použita i pod parapet bez další ochranné vrstvy. Výstuž může být montována hned po nanesení vrstvy. Aplikace PUR membrány umožnuje až čtyřnásobný výkon a tedy výrazné urychlení stavby, po několika minutách již není ovlivněna deštem, pevnost není ovlivněna teplotou a proto je zvlášť doporučována u mostů ve spádu a před křížovatkami (zvýšené zatížení brzdnými silami). Pro opravy malých nedostatků (např. po tahové zkoušce) lze použít také manuálně aplikovatelné PU systémy se stejnými charakteristikami (např. CONCRETIN BA-M). Tyto systémy lze použít pro kompletní ochranu i u menších mostů, kde se stříkací dvousložkové zařízení nevyplatí. Výhodně lze použít tyto PU systémy také v kombinaci s levnějšími bitumenovými pásy pro izolaci všech detailů, instalací a přechodů.

3.2 Úprava čerstvého betonu

Při betonáži mostovky nových mostů nebo při opravě mostovek s polymery modifikovaným betonem lze užít speciell využitých materiálů na epoxidové bázi, jako např. CONCRETIN FBS, nanášených ve dvou vrstvách. První nátěr se nanáší na zatvrdlý povrch betonu (po 3 - 7 dnech) a působí jako ochranná vrstva, bránící odpařování záměsové vody a podporující vytvrzení betonu. Druhý nátěr (opatřený posypem křemenným pískem) slouží již jako základní nátěr pro následující vodotěsnou izolaci. Tento postup má vedle dokonalého vytvrzení betonu výhodu i v tom, že odpadá mechanická úprava podkladu a kvalita betonového povlaku je vyšší a konečně že mohou být ušetřeny nejméně dva týdny ve srovnání s tradičními metodami.

3.3 Pečetící vrstva

Nátěr epoxidovou pryskyřicí (základní nátěr, dvojnásobný nátěr, příp. zatmelení) jednak zvyšuje adhezi ochranných vrstev k betonu a současně slouží jako další účinný ochranný prostředek. Kapiláry v betonu jsou zaplněny (zapecetěny - odtud název pečetící vrstva), žádný vzduch nemůže být uvolněn během výroby ochranné vodotěsné vrstvy a vznik puchýřů pod izolací je vyloučen. Základní nátěr s následným posypem může být dostatečný u výborných betonů (co do nepropustnosti, pevnosti i rovinosti). Pokud podklad je více nasákový, je třeba aplikovat duhou (a případně i další) vrstvu, která se již neposypává. Na velmi nerovné podklady se nanáší do čerstvého základního nátěru samonivelační epoxidová vrstva, opatřená posypem. Pečetící vrstva splní dokonale svou funkci jen tehdy, pokud všechny póry v celé ploše jsou zaplněny (zapecetěny). To lze prověřit např. celoplošným proměřováním elektrického odporu.

Přínosem předúpravy podkladu epoxidovou pryskyřicí je především:

- zpevnění povrchu betonu
- zapecketení kapilár
- zabezpečení soudržnosti
- přídavná izolační vrstva betonu
- jistější výstavba (menší vliv počasí, např. deště)
- zmenšená nerovnost podkladu
- definovaný podklad

Je zřejmé, že zdražení o pečetící vrstvou (zanedbatelné vzhledem k ceně mostu) je vyrováno tolka kladnými přinosy, že její všeobecná aplikace by se měla stát i u nás samozřejmostí.

Jednu z nejspolehlivějších pečetících vrstev poskytuje na základě mnoha nezávislých ověření CONCRETIN BV 88, resp. CONCRETIN BV 95. Použije-li se polyuretanová tekutá membrána (CONCRETIN BA), aplikuje se na pečetící vrstvu nejdříve spojovací vrstva CONCRETIN VS 70, na membránu před nanesením mastixového asfaltu mezilehlý základní nátěr z CONCRETINU VRS.

4. Vlastnosti, kontrola a zkoušení ochrany

Vzhledem k tomu, že ne vždy jednotlivé vrstvy, z nichž je ochrana vytvořena, jsou kompatibilní, je nezbytné podrobit zkouškám nejen jednotlivé komponenty (vrstvy), ale celý systém ochrany.

Pro ochranu s bitumenovými pásy (jedno- nebo dvouvrstvou) jsou vyžadovány podle ZTV-BEL-B zkoušky k určení těchto charakteristik:

- adhezní pevnost při aplikaci mastixového asfaltu po expozici teplotním cyklům od + 8°C do + 23°C,
- mezní protažení po položení asfaltu (vodorovné, svislé a příčné),
- překlenutí dynamických trhlin při aplikaci mastixového asfaltu po uložení v různých teplotách až - 20°C (100 000 cyklů 0,15 až 0,25 mm),
- překlenutí statických trhlin při aplikaci mastixového asfaltu po umělém stárnutí (7 dní 70°C) při 23°C šířky 1 mm,
- smyková pevnost ve spojení s mastixovým asfaltem při uložení v teplotě + 8°C, + 23°C a + 45°C.

5. Závěr

Důvod, proč pro ochranné vrstvy mostů pod asfaltovým kobercem jsou stále ve větší míře využívány systémy CONCRETIN, spočívá v tom, že všechny výrobky byly podrobeny zkouškám podle požadavků ZTV-BEL-B 87 a vyhovují technickým podmínkám, že je sledována stálost kvality výrobků podle DIN 18200 individuálními firemními zkouškami pro každou šarži a dvakrát ročně zkouškami nezávislé zkušebny, určené Ministerstvem dopravy a konečně výrobci byla udělena známka nejvyšší kvality podle ISO 9001/EN 29001.

V tabulce č. 2 jsou uvedeny ochranné systémy a materiály využívající pro pečetící vrstvu CONCRETIN BV 88, vyzkoušené podle ZTV-BEL-B příp. RVS 15.362 (rakouský předpis), a schválené Ředitelstvím dálnic ČR.

**Tab. 2 - Seznam vyzkoušených ochranných systémů s pečetící vrstvou
CONCRETIN BV 88 podle ZTV - BEL - B.**

Označená pásoù	Výrobce pásoù
Büsscher BARUPLAST KV PL 5 B	Büsscher & Hoffmann A - Enns
Hammouth Alu GA	Soprema F - Strasbourg
Eshagum IM	Smid & Hollander NL - Groningen
Isovill P 5 B	Heraklith A - Furnitz
Isovill B - 18 S 4 + Combiral B.66	Heraklith A - Furnith
KV E 45 B BARUPLAN	Büsscher & Hofmann A - Enns
Tiropont EL 1	Dörr A - Innsbruck
Villas E - GW - B	Heriklith A - Furnitz
Pontiflex PYE - KV 4	Teerag - Aschag A - Wien
Proteaduo Testudo	Index I - Itálie

Tab. 1 - Základní charakteristiky ochran

	Předpis	ZTV - BEL - B1/87	ZTV - BEL - B2/87	ZTV - BEL - B3/87
Charakteristika	Počet vrstev	1	1	2
	Metoda aplikace	Naválovaní	podlévání a válcování	naválovaní
	Typ pásů	laminované kov folii	nelaminované	PUR - tekutá membrána
	Podklad	otryskaný beton		
Systém	Penetrace/nátěr/vyr. vrstva		epoxidová pryskyřice	
	Adhesní vrstva	xxx	asfalt	xxx
	1. izolační vrstva	asf. navář. pásy	asf. pásy	asf. navář. pásy
	2. izolační vrstva	xxx	asf. pásy	asf. navář. pásy
Požadavky na podklad	Ochranná vrstva	mastixový asfalt	mastixový asfalt, asfaltobeton	asfaltobeton
	Hloubkové nerovnosti (mm)	< 1,5	1,5	< 2,0
	Min. tah. pevnost (MPa)	> 1,5	> 1,5	> 1,5
	Obsah vlhkosti (hm %)	< 4,0	< 4,0	< 4,0
Vlastnosti	Tah. pevnost při 8°C (MPa)	0,7	0,7	1,3
	Tah. pevnost při 23°C (MPa)	0,4	0,4	1,2
	Smyk. pevnost při 23°C (MPa)	0,15	0,15	0,3
	Tepl. odolnost (°C)	250	160	250
Překlenutí	Překlenutí dyn. trhlin při -20 °C (mm)	0,2 +/- 0,05	0,2 +/- 0,05	0,3 +/- 0,1
	Překlenutí statických trhlin při +23°C (mm)	1	1	xxx
	Překlenutí statických trhlin při -20°C (mm)	žádný požadavek	žádný požadavek	1
	Stabilita po aplikaci ochranné vrstvy	žádný posuv při 4%	žádný posuv při 4%	deformace < 2,0
Ostatní charakteristiky	Pojivo	polymarem modifikovaný asfalt		dvousložkový polyuretan
	Způsob aplikace	ruční (naválovaní, natírat, válcování)		dvoukomponentní horké střikání
	Denní výkon (4 osoby) (m ²)	500		200
	Při zaktivování podklady	ne		ano
	Odolnost poh. hm., olejům, brzdové kap.	ano		ano
	Difuze vzduchových par	nepropustné		SD H ₂ O, 4 m

ispo CONCRETIN®

dokonalé materiály pro ochranu silničních mostů

TRADICE - KVALITA - KOMPLEXNOST

ispo CONCRETIN BV 88
ispo CONCRETIN BV 95

EPOXIDOVÉ PEČETÍCÍ
VRSTVY

ispo CONCRETIN BA
ispo CONCRETIN BA-M

POLYURETANOVÁ TEKUTÁ
MEMBRÁNA

ispo CONCRETIN VS 70
ispo CONCRETIN VBS
ispo CONCRETIN TB 50

SPOJOVACÍ VRSTVY

SCHVÁLENO PODLE ZTV - BEL - B

NEZŮSTÁVEJTE POZADU !

Všechny materiály ispo CONCRETIN® dodá, veškeré informace a bezplatné
porady zajistí, výrazné slevy velkým odběratelům a nezanedbatelné
zprostředkovatelské odměny poskytne

Společnost COMING s.r.o. Praha
výhradní zastoupení pro dovoz materiálů ispo CONCRETIN.

COMING, spol. s r.o.
Nuselská 69, Praha 4

tel/fax: 02/61220535
61224960, 61214957-8